


BODY 992

**ГРУНТ АЛКИДНЫЙ
АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 1К**



Разбавитель
25% 767



Рабочая вязкость
22–25 сек / 20°C



1.5–1.8 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка:
5–6 ч. / 23°C



При нанесении
кистью 10% 767

АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Обладает отличной устойчивостью к влаге, соли, механическим, химическим и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, валиком или пистолетом, диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10–30 % нитроразбавителем BODY ECO THINN (767). Не содержит хромат цинка.

Артикул	Цвет	Емкость
992090001	коричневый	1 кг
992070001	серый	1 кг
992070005	серый	5 кг
992070007	серый	20 л
992020001	черный	1 кг
992020005	черный	5 кг
992020007	черный	20 л
5100499200	коричневый	0.4 л
5100799200	серый	0.4 л
5100299200	черный	0.4 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- дерева
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

АЛКИДНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

АРТИКУЛЫ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

BODY 969

**ГРУНТ АЛКИДНЫЙ
АНТИКОРРОЗИОННЫЙ 1К**



Разбавитель
25% 767



Рабочая вязкость
18–23 сек / 20°C



1.5–1.8 мм,
2–3 бар



Воздушная сушка:
5–6 ч. / 23°C



При нанесении
кистью 10% 767

АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Алкидный однокомпонентный быстросохнущий анти-коррозионный грунт. Не содержит хроматов цинка. Может наноситься на металлические и деревянные поверхности. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и соли, механическим и химическим воздействиям, а также к суровым климатическим условиям.

Артикул	Цвет	Емкость
969090001	коричневый	1 кг
969090005	коричневый	5 кг

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:

- стали
- дерева
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

АЛКИДНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ