

# BODY 992

## ГРУНТ АЛКИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ 1К



Разбавитель  
25% 767



Рабочая вязкость  
22–25 сек / 20 °C



1,5–1,8 мм,  
2–3 бар



Воздушная сушка:  
5–6 ч. / 23 °C



При нанесении  
кистью 10% 767

## АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Быстросохнущий антикоррозионный грунт, который может наноситься поверх металлических и деревянных поверхностей. Обладает отличной устойчивостью к влаге, соли, механическим, химическим и другим неблагоприятным условиям окружающей среды. Наносится кистью, валиком или пистолетом, диаметр сопла 1,8 мм. Можно разбавлять на 10–30 % нитроразбавителем BODY ECO THINN (767). Не содержит хромат цинка.

Артикул	Цвет	Емкость
992090001	коричневый	1 кг
992070001	серый	1 кг
992070005	серый	5 кг
992070007	серый	20 л
992020001	черный	1 кг
992020005	черный	5 кг
992020007	черный	20 л
5100499200	коричневый	0,4 л
5100799200	серый	0,4 л
5100299200	черный	0,4 л

**Последующие покрытия:** HB BODY Bascoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

**Подходит для:**

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

## i АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ

Артикулы отвердителей и разбавителей смотрите в соответствующих разделах

# BODY 969

## ГРУНТ АЛКИДНЫЙ АНТИКОРРОЗИОННЫЙ 1К



Разбавитель  
25% 767



Рабочая вязкость  
18–23 сек / 20 °C



1,5–1,8 мм,  
2–3 бар



Воздушная сушка:  
5–6 ч. / 23 °C



При нанесении  
кистью 10% 767

## АЛКИДНЫЕ ГРУНТЫ

Алкидный однокомпонентный быстросохнущий анти-коррозионный грунт. Не содержит хроматов цинка. Может наноситься на металлические и деревянные поверхности. Обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги и соли, механическим и химическим воздействиям, а также к суровым климатическим условиям.

Артикул	Цвет	Емкость
969090001	коричневый	1 кг
969090005	коричневый	5 кг

**Последующие покрытия:** HB BODY Bascoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

**Подходит для:**

- стали
- дерева

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

## i АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ