

BODY 981

ГРУНТ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ 1К



2:1



740 / 741


 Рабочая вязкость
25–32 сев / 20 °С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
20 мин / 23 °С,
20–30 мин / 60 °С


P320–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 989

ГРУНТ ЭПОКСИДНЫЙ 2К


 4:1
732

 25%
разбавителя
740 / 775

 Рабочая вязкость
18–24 сев / 20 °С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
5–6 ч. / 23 °С,
1 ч. / 80 °С

 ИК-сушка
10–15 мин,
расстояние
60–70 см

 P320–P1000
с водой


P320–P400

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

Эпоксидный грунт HB Body 981 имеет более прочное покрытие, чем аналогичные продукты на акриловой основе. Обладает высокой стойкостью к механическим повреждениям. Подходит для нанесения «мокрым по мокрому». Применяется как антикоррозийная защита для черных металлов, нержавеющей стали, алюминия, любых гальванических и оцинкованных поверхностей. Способен «запечатать» начавший корродировать металл или замедлить процесс коррозии. Не вызывает оконтуривания по периметру расшлифованных участков.

Артикул	Цвет	Емкость
5100700070	серый	0,4 л
9810700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:
- стали
- нержавеющей и оцинкованной стали
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок

i

БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Артикул разбавителя смотрите в соответствующем разделе

ЭПОКСИДНЫЕ ГРУНТЫ

Двухкомпонентный антикоррозионный эпоксидный грунт. Обладает адгезионными, изолирующими, порозаполняющими свойствами. Устойчив к сложным погодным условиям, большинству механических и химических воздействий. Подходит для нанесения поверх старой краски, на сталь, алюминий, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Имеет адгезию к очищенной неотшлифованной стальной поверхности.

Артикул	Цвет	Емкость
9890700001	серый	1 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY грунты, эмали и лаки.

Подходит для:
- стали
- алюминия
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- заводского ЛКП

i

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ИЗОЛЯТОР

Артикулы отвердителей и разбавителя смотрите в соответствующих разделах