

## BODY 980

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 1К



2:1  
740 / 741



1.5–1.8 мм,  
2 бар



Воздушная сушка  
1–1.5 ч. / 23 °C,  
20–30 мин / 60 °C



ИК-сушка  
8–12 мин,  
расстояние  
60–70 см



R600–P1000  
с водой



P400–P500

## ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Быстросохнущий однокомпонентный порозаполняющий грунт, подходящий для всех видов красок. Наносится на отшлифованную поверхность краскопультom с дюзой 1.5–1.8 мм. Не допускается нанесение чрезмерно толстых слоев. Разбавляется на 50% разбавителем BODY ACRYL THINNER (REDUCER) (740 NORMAL, 741 SLOW). Шлифуется через 10–30 минут.

Артикул	Цвет	Емкость
9800700001	серый	1 л

**Последующие покрытия:** HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

**Подходит для:**

- заводского ЛКП
- кислотных, эпоксидных грунтов
- полиэфирных ламинатов
- полиэфирных шпатлевок
- стекловолоконистых и пластиковых поверхностей

### i

## БЫСТРОСОХНУЩИЙ 1К

Артикул разбавителя смотрите в соответствующем разделе

## BODY 300

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 3:1 HS 2K



100:5



Рабочая вязкость  
22–24 сек. / 20 °C



2.5 мм, 2 бар



Воздушная сушка  
2–3 ч. / 23 °C



ИК-сушка  
10 мин,  
расстояние  
60–70 см



R320–P400



R600–P1000  
с водой

## ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Грунт-наполнитель BODY 300 3:1 HS 2K — акриловый наполнитель, подходящий для всех систем окраски. Отлично растекается и легко шлифуется.

Артикул	Цвет	Емкость
3000700001	серый	1 л

**Последующие покрытия:** HB BODY Basecoat, HB BODY лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

**Подходит для:**

- заводского ЛКП
- отвержденного эпоксидного шпатлевок
- полиэфирных ламинатов и
- полиэфирных ламинатов и шпатлевок

### i

## СТАНДАРТНЫЙ