

BODY 635

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ NS 2К



5:1


 20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
30–40 сек / 20 С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–2 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
5–8 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 605

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ
АКРИЛОВЫЙ 2К 4:1


 4:1
625

 15–20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
26–34 сек / 23 С

 1,5–1,8 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1,5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Высококачественный порозаполняющий грунт на основе акриловой смолы. Используется с отвердителем HB BODY PROLINE 625. Обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Идеален для неотшлифованных заводских панелей O.E.M. / E-COAT — катафорезные грунты (разбавлять на 50–60 % BODY 740). Имеет адгезию ко всем видам металла и пластики (PE-PP-ABSTOP и др.). Допустимо нанесение слоев любой толщины со шлифовкой или методом «мокрый по мокрому». Имеет превосходную растекаемость. Готов к шлифовке через 1 час при температуре +23°C.

Артикул	Цвет	Емкость
6350100001	белый	0,8 л
6350100003	белый	2,5 л
6350700001	серый	0,8 л
6350700003	серый	2,5 л
6350200001	черный	0,8 л
6350200003	черный	2,5 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Двухкомпонентный акриловый грунт с отличными выравнивающими свойствами. Благодаря повышенной вертикальной устойчивости легко наносится слоями средней и большой толщины. Обладает высоким содержанием сухого остатка. Может наноситься на все типы отшлифованного металла, первичные грунты HB BODY, старое отшлифованное ЛКП и OEM-покрытие. Высыхает в течение 2,5–3 часов при 23°C или 30 мин при 60°C. Образует гладкую поверхность и легко шлифуется.

Артикул	Цвет	Емкость
6050700001	серый	0,8 л
6050200001	черный	0,8 л

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

ПОРОЗАПОЛНЯЮЩИЙ 4-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЯ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ