

BODY 334

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K


 4:1
725 / 729

 15–20%
разбавителя
740 / 741

 Рабочая вязкость
28–32 сев / 20 С

 1,5–1,7 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1,5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

BODY 335

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ HS 2K



5:1


 15–20%
разбавителя
740

 Рабочая вязкость
27–34 сев / 20 С

 1,5–1,7 мм,
2 бар

 Воздушная сушка
1–1,5 ч. / 23 С,
20–30 мин / 60 С

 ИК-сушка
8–12 мин,
расстояние
60–70 см


P400–P500


 P600–P1000
с водой

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

HB BODY PRO P334 — акриловый порозаполняющий изоляционный грунт. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY 725. Подходит для всех типов металла. При добавлении 50–60% разбавителя BODY 740 имеет адгезию на неотшлифованные катафорезные покрытия (заводские панели O.E.M. — E-COAT), пластики: PE-PP-ABSTOP и другие (пластики шлифовать абразивом P180–P220). Наносится слоем любой толщины с промежуточным шлифованием. С отвердителем BODY H729 подходит для применения методом «мокрый по мокрому». Готов к шлифовке через 2–3 часа при t +23°C.

| Артикул | Цвет | Емкость |
|------------|--------|---------|
| 3340100001 | белый | 1 л |
| 3340100004 | белый | 4 л |
| 3340700001 | серый | 1 л |
| 3340700004 | серый | 4 л |
| 3340200001 | черный | 1 л |
| 3340200004 | черный | 4 л |

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотные, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 4-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ

ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

HB BODY PRO P335 — акриловый порозаполняющий изоляционный грунт. Смешивается с изоцианатным отвердителем BODY 725. С 60% разбавителя BODY 740 подходит для нешлифованных заводских панелей O.E.M. — E-COAT-катафорезных покрытий, всех видов металла и пластика: PE-PP-ABS-TSOP и других (пластики шлифовать абразивом P180–P220). Наносится слоем любой толщины с промежуточным шлифованием. С отвердителем BODY H729 подходит для применения методом «мокрый по мокрому». Готов к шлифовке через 1.5 часа при t +23°C.

| Артикул | Цвет | Емкость |
|------------|--------|---------|
| 3350100001 | белый | 1 л |
| 3350700001 | серый | 1 л |
| 3350200001 | черный | 1 л |

Последующие покрытия: HB BODY Basecoat, HB BODY эмали и лаки. При нанесении на пластики рекомендуется добавлять эластификатор HB BODY 803 FLEX ACENT в количестве 5% (по объему) от основы грунта.

Подходит для:

- полиэфирных ламинатов и шпатлевок
- стали
- кислотных, эпокс. грунтов
- заводского ЛКП

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 5-1

Артикулы ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЯ СМОТРИТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ