



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ HS 5+1 OPTIMAL

Номер товара: 488 (серый), (черный), (красный), (белый)

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/
Двухкомпонентный высокопрочный акриловый
грунт-наполнитель. Низкое содержание ЛОС.

Общие характеристики: Быстродействующий двухкомпонентный
компактный грунт-наполнитель с высокой
коррозионной стойкостью,
превосходной заполняющей способностью и
хорошей адгезией, применяющийся в
автомобильном ремонте. Кроме того, отлично
справляется с точечным устранением недостатков
покрытия без провисания и подтеков.
Укрывистость: 5-6 м² / л

Подготовка поверхности: отшлифуйте

Применение:

Пропорция смешивания:	5 к 1 с добавлением акрилового отвердителя
Срок хранения смеси	1-5 часов
Нанесение:	Обычное С самотеком
Разбавление:	15-20 %, методом «мокрым по мокрому» - 30-40%
Вязкость:	30-55 секунд DIN 4/20 °C
Сопло:	1,4-1,9 мм
Давление распыления:	2,5-4,5 бар
Количество слоев	1-3
Интервал между слоями	15 минут



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Сушка:

Естественная сушка при 20°C:			
		120-180 микрон	6-8 часов при 20 °C
Принудительная сушка:			
	Интервал между слоями		10-15 минут
	сушка	120-180 микрон	30-40 минут при 60°C

Шлифование:

отшлифуйте (абразивом Р 400 для сухого или Р 600 для влажного шлифования для однослойного покрытия; для двухслойного покрытия рекомендуется использовать абразив Р 500 для сухого и абразив Р 800 для мокрого шлифования)

Примечания:

Применяйте при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%.

Срок хранения:

не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>