


ГРУНТЫ И ВТОРИЧНЫЕ ГРУНТЫ

2К ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ 5+1



объемное 5 : 1
жидкостность
не менее 140°C

10 – 20 %
COLOMIX 2K
разбавляется



20 – 22 сек / 20°C

DIN 53211

объемное 5 : 1

жидкостность

не менее 140°C

1.5 – 1.8 мм

3 – 4 бара

2 – 3 х

5 – 10 мин / 20°C



3 ч / 20°C

30 мин / 60°C

P 800 – P 1000

Область применения: Продукт высокого качества, предназначенный для ремонта различных поверхностей. Гарантирует хороший разлив и толщину покрытия ремонтной поверхности. Быстро сохнет и отлично шлифуется. Обладает прекрасными порозаполнющими, антикоррозионными и блокирующими свойствами, что гарантирует отличную стойкость лакокрасочного покрытия к атмосферным и механическим воздействиям. Имеет 5 цветовых оттенков, что позволяет сократить расход краски неукрыстых цветов до 50%.

Способ нанесения: Распылением; диаметр сопла 1.5 - 1.8 мм, рабочее давление 3 - 4 бара. Рекомендуется нанесение в 2 - 3 слоя. Межслойная сушка от 5 до 10 минут, в зависимости от температуры.

Упаковка: 1 л компл. А, 0,2 л компл. Б (отвердитель);
0,75 л компл. А, 0,15 л компл. Б (отвердитель)

Срок годности: COLOMIX 2K вторичный грунт 5+1 - 24 месяцев при Т 20°C;
COLOMIX 2K отвердитель 5+1 - 12 месяцев при Т 20°C;
COLOMIX 2K отвердитель 5+1 чувствительный к влаге!

