

Реактивный грунт CF D345

Описание



Двухкомпонентный фосфатирующий грунт. Не содержит хроматов. Обладает отличной коррозионной защитой и высокими адгезионными свойствами к алюминию, чёрной, оцинкованной и нержавеющей стали.

Цвет: серый
Фасовка: 1 л

Компоненты

	Грунт	Реактивный грунт CF D345
	Отвердитель	Реактивный активатор D225

Подготовка поверхности

	Старое ЛКП; алюминий; оцинкованная сталь; шпатлёвка; сталь	Обезжирить поверхность, обработать абразивом P240 или матирующим полотном (красным), обдувать сжатым воздухом, обезжирить
--	--	--

Пропорции смешивания

	Материал	Объём, мл	Вес, г
	Реактивный грунт CF D345	100	100
	Реактивный активатор D225	100	90

Рекомендуемые условия нанесения

	Влажность	не более 75%
	Температура	+15 °C - +30 °C

Вязкость готовой смеси

	16 секунд по ВЗ-4 при 20 °C
--	-----------------------------

Время жизни

	8 часов при 20 °C
--	-------------------

Процесс нанесения

		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв		1-2
	Рекомендуемая толщина, мкм		10

*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета

Реактивный грунт CF D345

Межслойная выдержка



10 минут при 20 °C

Время сушки



45 минут при 20 °C

Примечание: если D345 не был перекрыт в течение 12 часов его поверхность обработать серым матирующим полотном.

Последующие покрытия

Двухкомпонентные акриловые грунты

Очистка оборудования

Используйте растворитель для чистки до истечения срока жизни продукта.

Хранение

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре между +5 °C - +30 °C

Срок хранения 12 месяцев

VOC

EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 750 g/l (VOC limit 780 g/l)

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делающие в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com