




NOVAKRYL 580

БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2+1

Номер артикула	Упаковка единичная (Л)	Количество в коробке (Шт.)
NOVAKRYL 580		
38081	1,0	6
38083	5,0	4
отвердитель Н 5120 (стандартный)		
35631	0,5	6
35633*	1,0	6
35636	2,5	4
отвердитель Н 5120 (быстрый)		
35641	0,5	6
35643*	1,0	6
35646	2,5	4
отвердитель Н 5120 (медленный)		
35651	0,5	6
35653*	1,0	6
35656*	2,5	4

* продукт под заказ



2+1+0%
или
2+1+10%



17-19 сек.
или разбавлять
DIN 4/20°C
15-17сек.



1,5 X (50 мкм)
или
2-3 X (50 мкм)
3-4 бара, Ø1.3-1.4 мм



5-10 мин./20°C



Рабочая
твёрдость
14 ч /20°C
45 мин./60°C

Бесцветный акриловый лак с большим количеством твердых частиц и повышенной стойкостью на царапины (SR Scratch Resistant). Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям, гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия. Рекомендуемую толщину покрытия получаем при нанесении полторы слоя лака, хорошая растекаемость и быстрая сушка обеспечивают легкий ремонт и короткое время пребывания в лакировочной кабине. Существует в версиях с отвердителем медленным, нормальным и быстрым - выбор правильного отвердителя зависит от условий применения. Благодаря своим свойствам NOVAKRYL 580 - это лак, обеспечивающий простоту воспроизведение оригинального состава заводского лака.



VOC II/V/e допустим. * = 840 г/л
VOC = 560 г/л

* для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE



Больше информации
о применении и правилах
хранения в Техническом
Карте: LT-03-07



ГЛУБИНА И БЛЕСК

