

**Описание изделия**

Mira 1K-Plastic-Grundierfiller – это быстросохнущая грунтовка для пластиков с хорошей кроющей способностью для применения на пластиках, традиционно используемых в автомобильной промышленности (например, полипропилен-синтетический каучук этиленпропилен (ПП-СКЭП), акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), пропиленкарбонат (ПК), АБС-ПК, полиметилметакрилат (ПММА), полиамид (ПА), полиуретан (ПУР), ПВХ и армированный стеклопластик (GRP)). Благодаря своей особой формуле, Mira 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray может наноситься и на крайне сложные для нанесения на них пластики, такие как полипропилен без дополнительной предварительной обработки. В многих случаях такие комплексные процессы как газопламенная обработка или плазменная обработка становятся необязательными. Возможно повторное покрытие 1К и 2К эмалями Mira. Скорость растекания: 5 - 7 м<sup>2</sup> / л

Цвет	Светло-серый			
Пропорции смешивания				
Отвердитель				
Растворитель	Mira Verdünnung UN 21, для добавления ок. 40 -50 %			
Вязкость распыления 20° С	18 - 22 с 4 мм DIN			
Нанесение	давление	размер форсунки	число распылений	
Краскопульт воздушный / с подачей самотеком	2 - 2,5 бар	1,2 - 1,3 мм	1 - 3	
Безвоздушное / Комбинированное распыление				
Срок годности после смешивания компонентов				
Толщина покрытия / сухой пленки	15 - 40 мкм			
Время испарения растворителя из пленки	ок. 2 - 3 мин. между распылениями			
Высыхание	ГОТОВО к повторному покрытию	«от пыли»	«на отлип»	готово к сборке
Температура объекта 20 °С	15 - 20 мин	5 мин	10 - 15 мин	
Температура объекта 60 °С				

**Примечания:**

Рабочие условия: от +10 °С, не более 75 % относительной влажности воздуха.

Поскольку в случае ПП-пластиков могут возникнуть проблемы с адгезией в силу большого числа различных сортов и соединений на рынке, мы рекомендуем предварительно испытать продукт на соответствующих оригинальных деталях из ПП-пластика в реальных условиях нанесения покрытия.

Хранение: в плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.