



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Однокомпонентный грунт-выравниватель DX61 – это часть ремонтной системы Duxone. Это серый, бесхроматный, травящий грунт-выравниватель, разработанный для использования на поверхности стали, оцинкованной стали и алюминия. Обеспечивает гладкое покрытие и может наноситься по влажному нижнему покрытию без предварительной сушки. Обеспечивает отличную защиту от коррозии.

## СВОЙСТВА

- Легко наносится
- Быстро высыхает
- Подходит для сухой шлифовки после одного-полутора часов воздушной сушки
- Может использоваться как грунт и как грунт-выравниватель

## СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX61 1K Primer-Surfacer
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

## Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Голая сталь зашлифованная и очищенная.  
Оцинкованная сталь или алюминий, зашлифованные и очищенные  
Участки зашпатлеванные 2K полиэфирными материалами, окончательно зашлифованные и очищенные.  
Заводские или ремонтные покрытия, очищенные и отшлифованные  
Заводской катафорезный грунт (e-coat), зашлифованный и очищенный



|             | Мелкий и средний ремонт |     | Стандартная версия |     | Большая поверхность |     |
|-------------|-------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|-----|
|             | Объем                   | Вес | Объем              | Вес | Объем               | Вес |
| <b>DX61</b> | 2                       | 100 | 2                  | 100 | 2                   | 100 |
| <b>DX32</b> | 1                       | 40  | -                  | -   | -                   | -   |
| <b>DX34</b> | -                       | -   | 1                  | 41  | -                   | -   |
| <b>DX36</b> | -                       | -   | -                  | -   | 1                   | 41  |



|                        | Размер дюзы  | Давление при нанесении |                     |
|------------------------|--------------|------------------------|---------------------|
| <b>Соответствующий</b> | 1.3 - 1.5 mm | 1.8 - 2 бар            | давление на входе   |
| <b>HVLP</b>            | 1.3 - 1.5 mm | 0.7 бар                | давление распыления |

смотри рекомендации производителя



|        | Первичная грунтовка                        | Грунт-выравниватель   |
|--------|--|---|
| 1 слой | окончательная<br>выдержка: 10 мин - 15 мин | 1 - 2 слоя<br>с промежуточной межслойной выдержкой: 5 мин<br>окончательная выдержка: 15 мин - 8 ч |



|  | Первичная грунтовка | Грунт-выравниватель  |
|--|---------------------|--|
|  | 2K Наполнитель      | 2K Отделочное покрытие<br>Базовое покрытие Duxone + Прозрачный лак |

Соответствует VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

## Продукты


DX61 1K Primer-Surfacer

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow

## Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации



DIN 4: 18 - 20 при 20°C



15 µm на слой



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

## Примечания

- Используйте только пластиковые банки, или металлические с защитным покрытием.
- Допускается легкое шлифование для устранения дефектов.
- Не перекрывать полиэфирными, эпоксидными или водорастворимыми материалами.
- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- непригоден для нанесения на термопластичные покрытия.
- Максимальное время до перекраски - 48 часов.
- Может использоваться в качестве Грунт-выравниватель для небольших, прошкуренных до голого металла участков, должен быть немедленно перекрыт Базовое покрытие Duxone + Прозрачный лак и 2K эмаль.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.