



# АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 1 К

цвет	номер артикула	объем	количество штук в коробке
бежевый	1592	0,5 L	6
серый	1601	0,5 L	6
бежевый	1580	0,8 L	6
серый	1603	0,8 L	6

\*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить	Пропорции смешивания 10 + 15%	Рабочая вязкость ~30 + 50s / 20°C	Параметры напыления 2 + 3 x 1; 2,0 + 2,2 bar; RP 1,6 + 2,0 mm HVLP 1,5 + 1,9 mm	Межслойная выдержка 5 min. перед сушкой 10 min.	Время отверждения 40 min. / 20°C 15 min. / 60°C	Макс 60°C	P280 + P500	P600 + P1000
------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	-----------	-------------	--------------

## КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Акриловый грунт 1К. Разбавитель для акриловых продуктов.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.

- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Простота применения.



## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Грунт

12 мес

Цвет - серый, бежевый  
Степень глянца - матовая

## ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 533 [g/l]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/3) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловый грунт 1 К можно наносить на:

- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные
- Пршлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP)
- Полиэфирные шпатлевки
- Пластмассы предварительно обработанные грунтом 1К для пластмасс
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные

Для шлифования рекомендуем:

- наждачную бумагу с градацией P280+P320 (GRP P400, для шлифования вручную по мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией P180+P220 (для машинного шлифования по сухому)

## ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ

На акриловый грунт 1К можно наносить:

- 2-компонентные покровные лаки
- 1-компонентные базовые краски

## ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Наилучшие результаты достигаются при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочные пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

## ХРАНЕНИЕ

Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

### Внимание!

В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.

### Примечание:

После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!  
Беречь отвердитель от мороза и влаги!