

**Назначение:** Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП.

**Рекомендации по применению:** Грунтовка может наноситься прямо на металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а также заводское ЛКП.

Цвет: 

Фасовка: 0,65; 1,3 кг.

ТУ: 2313-187-49404743-2013



## 2K ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ «5+1» HS



<b>Продукты</b>	2K грунтовка акриловая «5+1», отвердитель для грунтовки «5+1», акриловый универсальный разбавитель		
<b>Подготовка поверхности</b>	Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность		
<b>Смешивание</b>	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для грунтовки 5+1 HS в соотношении 5:1 по объему (7,5:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA для металлик» до требуемой рабочей вязкости		
<b>Разбавление</b>	0-30% разбавитель VIKА для металлик/акриловый универсальный разбавитель		
<b>Жизнеспособность</b>	1 час при 20°C		
<b>Вязкость при нанесении</b>	19-21 с по ВЗ-4/20°C		
<b>Оборудование для нанесения</b>	Краскораспылитель HVLP/НТЕ 1,5-1,7 мм/2,5 бар		
<b>Количество слоев</b>	в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 80-120 мкм		
<b>Сушка</b>	<b>Режим сушки</b>	20°C	60°C
	<b>До шлифования</b>	4 час	45 мин
	Между слоями 5-10 мин при температуре 20°C		
<b>Шлифовка</b>	Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования P320-P400 Ручное шлифование абразивом для мокрого шлифования P800-P1000		
<b>Очистка оборудования</b>	Разбавителем «VIKA для металлик» или растворителями 646, 647		

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 6 месяцев