



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ

Назначение: для окрашивания металлических конструкций. Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки стальных шероховатых поверхностей с различной степенью коррозии: от следов коррозии до полностью прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом.

Фасовка: 0,9; 3,5 кг.
ТУ 2312-261-49404743-2014



Продукты	Грунт-эмаль по ржавчине	
Подготовка поверхности	От окислы и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обезжиривают, обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности	
Разбавление	Тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60»/ксилол; В количестве 20-35% от массы грунт-эмали	
Нанесение	Профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим распылением, валиком или кистью.	
Толщина покрытия	от 80 до 100 мкм	
Сушка	Режим сушки	20°C
		1,5 час
Расход на однослойное покрытие	1 кг на 5-8 м ²	
Состав	Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, сиккативы, органические растворители	



Гарантийный срок хранения: 12 месяцев