

**Назначение:** для выравнивания мелких дефектов поверхности перед окраской. Позволяет получить комплексное покрытие с улучшенным внешним видом и повышенным блеском эмали.

**Цвет:**

**Фасовка:** 1,2 кг.

ТУ: 2313-048-49404743-2008



## 1К АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ФИНИШНАЯ быстросохнущая



<b>Продукты</b>	1К акриловая грунтовка финишная быстросохнущая		
<b>Подложки</b>	Отшлифованное заводское покрытие; Фосфатирующая грунтовка WASH PRIMER; Полиэфирная шпатлевка VIKA		
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P240-P320; Загрунтовать поверхность, отшлифованную до металла, антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%		
<b>Разбавление</b>	Разбавитель «VIKA-60»/ксилол, 35-40% от массы грунтовки		
<b>Вязкость при нанесении</b>	22-25 сек при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
<b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
<b>Количество слоев</b>	1-2		
<b>Толщина покрытия</b>	30-35 мкм/1 слой		
<b>Сушка</b>	<b>Режим сушки</b>	20°C	
	<b>До шлифования</b>	3 час	
<b>Шлифовка</b>	Сухая P400-P500		
<b>Очистка оборудования</b>	Растворитель 646/647		



Гарантийный срок хранения: 24 месяца