



2К ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА



Назначение: для антикоррозионной защиты металла и выравнивания мелких дефектов поверхности перед окраской.

Цвет:

Фасовка: 1,2 кг.

ТУ: 2312-035-49404743-2016

Продукты	2К эпоксидная грунтовка, отвердитель для 2К грунтовки эпоксидной, разбавитель vika-60/ксилол		
Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка P240-P320		
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%		
Смешивание	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для Эпоксидной грунтовки в соотношении 4:1 по объему (7,2:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA-60»		
Разбавление	Разбавитель «VIKA-60» / ксилол, до 40% от массы грунтовки		
Вязкость при нанесении	16-45 сек при 20°C по В3-4 (DIN Cup 4)		
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,4 - 1,6 мм	3,0 - 5,0 атм
	Сифонная подача	1,8 - 2,2 мм	2,5 - 5,0 атм
Количество слоев	1-2		
Толщина покрытия	30-35 мкм/1 слой		
Сушка	Режим сушки	20С	
	До шлифования	6 час	
Шлифовка	Сухая P320-P400		
Очистка оборудования	Растворитель 646/647		

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 12 месяцев