



## ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР АНТИКОРРОЗИОННАЯ

**Назначение:** для первичного грунтования кузова автомобиля перед окраской эмалями «Vika-снтал» (МЛ-1110; МЛ-12; VIKА-60).

**Цвет:**

**Фасовка:** 0,5; 1; 3,5кг.  
ТУ 2312-216-49404743-2004



<b>Продукты</b>	Грунтовка ПРАЙМЕР АНТИКОРРОЗИОННАЯ, Сольвент/ксилол		
<b>Подложки</b>	Сталь; Полиэфирные шпатлевки VIKА; Отшлифованное заводское покрытие		
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка P280-P320		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%		
<b>Разбавление</b>	Разбавитель VIKА 60/ксилол		
<b>Вязкость при нанесении</b>	16-18 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
<b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
	<b>Допускается нанесение кистью</b>		
<b>Количество слоев</b>	1-2		
<b>Толщина покрытия</b>	16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя		
<b>Сушка</b>	<b>Монтажная прочность</b>	<b>20°C</b>	
	<b>До окраски эмалью</b>	1 час	
	<b>До шлифования</b>	6 часов	
<b>Шлифовка</b>	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
<b>Очистка оборудования</b>	Сольвент, Растворитель 646/647, Разбавитель VIKА 60		

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев