



Время сушки

Температура объекта

«от пыли»

«на отлип/готово к сборке»

готово к шлифовке

готово к повторному покрытию

20 °C

--

--

--

--

10 мин

Примечание

Хранение:

в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет. Из-за природы данного вещества может произойти небольшое изменение его цвета в таре. Следует рассматривать это явление как типичное для данного изделия и, следовательно, не являющееся дефектом качества.

Содержание ЛОС (летучих органических соединений):

--

Рабочие условия:

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить достаточное проветривание.

Инструкции по эксплуатации:

Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

Возможно нанесение покрытия поверх Mipa 1K-Haftpromoter в течение 48 часов.

В случае покрытий для пластиков: Перед нанесением покрытия, необходимо провести повторное нагревание окрашиваемых деталей в течение 60 минут при 60°C. Следует тщательно обезжирить поверхность антистатиком Mipa Kunststoffreiniger или Mipa Silikonentferner. Тщательно отшлифовать при помощи тампона MP Softpad super fine, используя антистатик Mipa Kunststoffreiniger или Mipa Silikonentferner. Снова провести очистку при помощи антистатика Mipa Kunststoffreiniger или Mipa Silikonentferner. Дать всем деталям полностью высохнуть. **ВНИМАНИЕ:** Следует полностью удалить вещества! Мы рекомендуем провести тест на смачивание водой после завершения вышеуказанной предварительной обработки. Если вода быстро скатывается, повторить подготовку.

В случае бесцветного покрытия чувствительных к растворителям пластиков, в том числе ПК поверхностей, может возникать помутнение или повышенное частичное растворение. Это может привести к ограничению прозрачности. Поэтому мы рекомендуем проводить тестовое нанесение в случае критически важных пластических материалов.