

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

effect[®]

EFFECT Acrylic spray primer - универсальный акриловый аэрозольный грунт. Предназначен для использования в кузовном ремонте автомобилей. Обладает отличной атмосферостойкостью и высокой адгезионной способностью. Быстро сохнет и перекрывается, требуя минимальной подготовки-шлифовки. Легко распыляется с минимальными потерями, может широко использоваться для ремонта поверхностей из металла, дерева, стекла, фарфора, АБС-пластика и многих других материалов. Для внутренних и наружных работ.

Объем (мл)	Название	Артикул	Цвет	шт/уп
400	Acrylic spray primer - Грунт универсальный акриловый	EF-10004	RAL9010 Грунт белый	12
400	Acrylic spray primer - Грунт универсальный акриловый	EF-10050	RAL7001 Грунт серый	12
400	Acrylic spray primer - Грунт универсальный акриловый	EF-10060	RAL8011 Грунт коричневый	12
400	Acrylic spray primer - Грунт универсальный акриловый	EF-10070	RAL9005 Грунт черный	12

Технические характеристики:

1. Состав: Dimethyl Ether, Acrylic Resin, Butyl acetate, Acetone, Xylene, Organic Pigment
2. Расход при 1,5 перекрестных слоях: около 150 мл/м²
3. Толщина слоя при 1,5 перекрестных слоях: около 40-50 мкм
4. Время высыхания на отлип: около 10-15 минут.
5. Затвердевание: около 12 часов
6. Рабочая температура: от 10 °C до 25 °C
7. Возможность окраски: около 24 часов.

Инструкция по применению:

1. При применении рекомендуется использовать респиратор и резиновые перчатки.
2. Удалите старый отслаивающийся лак и ржавчину, отшлифуйте поверхность при необходимости. Тщательно очистите поверхность, удалив всю грязь, жир, масло, воск, ржавчину, влагу и т.д. Защитите прилегающие области от распыления.
3. Энергично встряхните баллон в течение 30 секунд перед распылением.
4. Держите баллон на расстоянии 15-25 см от поверхности, нажимайте на распылитель ровными, плавными движениями, перемещая баллон взад-вперед.
5. Рекомендуется наносить 2-3 тонких слоя с интервалом 10 минут, толщина каждого слоя 10-15 мкм.
6. Не распыляйте в дождливую или морозную погоду.
7. Для неизвестных материалов необходимо провести пробное нанесение.
8. Для продления срока службы, после использования нажмите на распылительную кнопку в течение 3 секунд, чтобы смыть излишки краски вокруг выпускного отверстия, затем храните баллон вверх дном.

Хранение:

1. Содержимое под давлением. Не сжимать, не протыкать и не сжигать баллон.
2. Беречь от тепла, огня, искр, статического электричества и других источников воспламенения.
3. Хранить в недоступном для детей месте.
4. Не распылять вблизи открытого огня или раскаленных предметов. Не курить во время использования.
5. Хранить в прохладном и сухом месте при температуре ниже 30°C.

Срок годности: 8 лет с даты изготовления.

За дополнительной информацией обращайтесь к Паспорту безопасности.

Примечание: информация, представленная в этом техническом описании, включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем опыте и знаниях о продукте. Продукт может иметь различные области применения, а также различные условия нанесения и работы в вашей среде, которые находятся вне нашего контроля. Мы не несем ответственности за пригодность нашего продукта для производственных процессов и условий, в которых вы его используете, а также за предполагаемые применения и результаты. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашего продукта.